



## FONDO UNIVERSALE A RAPIDA ESSICCAZIONE

A – 15 / ED. 08-18

**CLASSIFICAZIONE COV** Pittura monocomponente ad alte prestazioni  
Valore limite UE per questo prodotto (cat. BS/i): 500 g/l (2010)  
Il prodotto FONDO UNIVERSALE A RAPIDA ESSICCAZIONE contiene al massimo 500 g/l COV

**CARATTERISTICHE** Primer antiruggine speciale, particolarmente indicato come fondo qualora si debba applicare una finitura con prodotti contenenti solventi aggressivi, smalti nitro ecc. Prodotto a rapida essiccazione.

**CICLO APPLICATIVO**

**PREPARAZIONE DEI SUPPORTI**  
**Ferro:** rimuovere accuratamente eventuali presenze di ruggine e vecchi smalti sfoglianti, spolverare, pulire eventuali macchie di unto o grasso con un panno imbevuto di diluente, lasciare asciugare perfettamente, carteggiare e spolverare.

**FINITURA**  
Applicare due mani di FONDO UNIVERSALE A RAPIDA ESSICCAZIONE entro 8 ore oppure ad almeno 24 ore di distanza una dall'altra, carteggiare e spolverare.  
A completa essiccazione avvenuta, almeno 24 ORE, procedere con il prodotto di finitura previsto.

**AVVERTENZE** Non applicare in condizioni di elevata umidità, a temperatura inferiore a + 10 °C e su superfici esposte al sole durante l'applicazione. Conservare il barattolo chiuso, capovolto, a temperatura superiore a + 5 °C.

**VOCE DI CAPITOLATO** Applicazione di FONDO UNIVERSALE A RAPIDA ESSICCAZIONE, antiruggine speciale, in una o due strati da 30 Micron ciascuno su superfici metalliche predisposte, e successivamente applicare come finitura due strati di smalto.

**DATI PRINCIPALI A 20° C E 70% DI UMIDITA'**

RESA TEORICA (in funzione dell'assorbimento del supporto)	DILUENTE	PULIZIA ATTREZZI	APPLICAZIONE A RULLO
12 mq/l	DILUENTE NITRO	DILUENTE NITRO	=
ASPETTO E FINITURA	FUORI POLVERE	PESO SPECIFICO (Kg/l)	APPLICAZIONE A PENNELLO
OPACO	15 MIN	1,25 ± 0,02	MAX 10 %
COLORI	SECCO AL TATTO	SOLIDI IN VOLUME	APPLICAZIONE A SPATOLA
GRIGIO / ROSSO	30 MIN	42 ± 1	=
ESTERNI / INTERNI	SECCO IN PROFONDITA'	VISCOSITA'	APPLICAZIONE A SPRUZZO AD ARIA
SI / SI	24 ORE	180" FORD 4	=
VITA DI STOCCAGGIO	SOVRAVERNICIABILITA'	TEMPERATURA DI INFIAMMABILITA'	APPLICAZIONE A SPRUZZO AIRLESS
24 MESI	ENTRO 8 ORE OPPURE DOPO 24 ORE	23 °C	=



J COLORS S.p.A

Via Settembrini, 39 - 20020 Lainate (MI) - Italia - Tel. + 39 02 937541 - Fax + 39 02 9374114 - info@jcolors.com

**NOTE** Poiché le condizioni e le possibilità di impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Società non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.

[www.paramattivernici.it](http://www.paramattivernici.it)



J COLORS S.p.A

Via Settembrini, 39 - 20020 Lainate (MI) - Italia - Tel. +39 02 937541 - Fax +39 02 9374114 - [info@jcolors.com](mailto:info@jcolors.com)