



UNICUS 07

B – 30 / ED. 08-18

CLASSIFICAZIONE COV

Pittura monocomponente ad alte prestazioni
Valore limite UE per questo prodotto (cat. Bs/i): 500 g/l (2010)
Il prodotto UNICUS 07 contiene al massimo 500 g/l COV

CARATTERISTICHE

Smalto semilucido per applicazione diretta su lamiere zincate e P.V.C. a base di speciali resine acriliche che, oltre ad assicurare una perfetta adesione al supporto, forniscono un eccellente mantenimento dell'aspetto estetico originale nel tempo.

CICLO APPLICATIVO

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

Lamiera zincata nuova: sgrassare accuratamente con idonee soluzioni detergenti acide/alcaline o idonei solventi per rimuovere tutti i residui chimici del bagno di zincatura. Lavare accuratamente con acqua/vapore.

Lamiera zincata vecchia: rimuovere accuratamente sali bianchi e/o ruggine presente sul supporto mediante spazzolatura o carteggiatura; lavare accuratamente con acqua/vapore contenenti idonei tensioattivi.

Materie plastiche: sgrassare le superfici con idonei tensioattivi e risciacquare con acqua.

Ferro: rimuovere eventuali presenze di ruggine e vecchi smalti sfoglianti, utilizzare se necessario un comune convertitore di ruggine e spolverare. Pulire eventuali macchie di unto o grasso con un panno imbevuto di diluente, lasciare asciugare perfettamente, carteggiare e spolverare.

Applicare due mani di antiruggine MINIO 100 o ANTIRUGGINE 100 o ANTIRUGGINE GLICEROFTALICA, lasciare asciugare per almeno 24 ore.

FINITURA

Applicare una o due mani di UNICUS 07 direttamente su supporto pulito con un intervallo di almeno 24 ore una dall'altra.

Su supporti in ferro è necessario utilizzare, come descritto nella fase di preparazione, un primer anticorrosivo tipo MINIO 100 o ANTIRUGGINE 100 o ANTIRUGGINE GLICEROFTALICA

AVVERTENZE

Non applicare in condizioni di elevata umidità, a temperatura inferiore a + 10 °C e su superfici esposte al sole durante l'applicazione. Conservare il barattolo chiuso, capovolto, a temperatura superiore a + 5 °C. Il prodotto non è tinteggiabile.

VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione di due mani di fondo/finitura UNICUS 07 allo spessore di 35 Microns per mano su fondi metallici, lamiera zincata o P.V.C. opportunamente preparati.



J COLORS S.p.A

Via Settembrini, 39 - 20020 Lainate (MI) - Italia - Tel. + 39 02 937541 - Fax + 39 02 9374114 - info@jcolors.com

DATI PRINCIPALI A
20° C E 70% DI
UMIDITA'

| | | | |
|--|-----------------------------|---|---|
| RESA TEORICA (in funzione dell'assorbimento del supporto) | DILUENTE | PULIZIA ATTREZZI | APPLICAZIONE A RULLO |
| 13 - 14 mq/l | DILUENTE SINTETICO/NITRO | DILUENTE SINTETICO/NITRO | = |
| ASPETTO E FINITURA | FUORI POLVERE | PESO SPECIFICO (Kg/l) | APPLICAZIONE A PENNELLO |
| SEMILUCIDO | 30 – 60 MINUTI | 1,3 | 5 - 10 % |
| COLORI | SECCO AL TATTO | SOLIDI IN VOLUME | APPLICAZIONE A SPATOLA |
| BIANCO / NERO / TINTE DI CARTELLA | 2 – 3 ORE | 49 ± 1 | = |
| ESTERNI / INTERNI | SECCO IN PROFONDITA' | VISCOSITA' | APPLICAZIONE A SPRUZZO AD ARIA |
| SI / SI | 24 ORE | 120 K.U. | = |
| VITA DI STOCCAGGIO | SOVRAVERNICIABILITA' | TEMPERATURA DI INFIAMMABILITA' | APPLICAZIONE A SPRUZZO AIRLESS |
| 36 MESI | 24 - 36 ORE | 35 °C | = |

NOTE Poiché le condizioni e le possibilità di impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Società non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.

www.paramattivernici.it



J COLORS S.p.A

Via Settembrini, 39 - 20020 Lainate (MI) - Italia - Tel. + 39 02 937541 - Fax + 39 02 9374114 - info@jcolors.com