INCUDINE SMALTO AD ACQUA OPACO URETANICO B-34

Uretanico inodore pronto all'uso non ingiallente

Pittura per finiture e rivestimenti interni ed esterni di legno e metallo.
Valore limite UE per questo prodotto (cat. BA/d): 130 g/l (2010).
Il prodotto Incudine smalto ad acqua opaco uretanico contiene al massimo 50 g/l COV.

CARATTERISTICHE

INCUDINE SMALTO AD ACQUA OPACO URETANICO è uno smalto a base di resine uretaniche all'acqua estremamente versatile e di facile impiego, idoneo alla verniciatura all'interno sui più svariati supporti quali legno, metalli in genere (inclusi termosifoni in ghisa e alluminio), plastica (PVC), superfici murarie interne, purché opportunamente trattati prima dell'applicazione con idoneo primer/fondo di preparazione. **INCUDINE SMALTO AD ACQUA OPACO URETANICO** non è nocivo ed è privo di odori sgradevoli. Può essere utilizzato in ambienti come camere per bambini, scuole, asili, ospedali. E' dotato di ottima distensione, pennellabilità e grande capacità di adesione al supporto, caratteristiche che lo rendono ideale anche per utilizzatori non professionisti.
Può essere applicato tal quale; se necessario può essere diluito con acqua. E' inodore sia in fase di applicazione che durante l'essiccazione. E' inalterabile alla luce e non ingiallisce. Di facile applicazione a pennello, rullo e spruzzo.
L'applicazione a pennello è preferibile su superfici rese opache tramite abrasivazione e accurato spolvero e pulizia perché permette una migliore adesione al supporto e fra gli strati; il rullo è consigliato per superfici estese. Trattandosi di prodotto all'acqua è opportuno evitare l'applicazione in ambienti ad alto tasso di umidità e con temperature inferiori a + 10℃. Per lo stesso motivo è consigliabile una buona aerazione dei locali durante il periodo di essiccazione.

CICLO APPLICATIVO

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

Ferro: rimuovere eventuali presenze di ruggine e vecchie pitture non aderenti, carteggiare e spolverare accuratamente.
Se necessario applicare una o due mani di CONVERTITORE DI RUGGINE AD ACQUA.
Ad essiccazione avvenuta, rimuovere il convertitore in eccesso mediante accurato lavaggio con acqua.
Applicare una mano di PRIMER UNIVERSALE AD ACQUA e lasciare asciugare perfettamente, per almeno 8 ore.
Acciaio zincato: se necessario rimuovere i sali di zinco mediante spazzolatura o sabbiatura di pulizia, sgrassare con acqua e detersivo o idoneo solvente.
Applicare una mano di PRIMER UNIVERSALE AD ACQUA e lasciare asciugare perfettamente, per almeno 8 ore.
Materie plastiche (PVC): sgrassare con acqua e detersivo, utilizzando idonea spugna abrasiva per opacizzare il supporto. Applicare una mano di PRIMER UNIVERSALE AD ACQUA e lasciare asciugare perfettamente, per almeno 8 ore.
Legno nuovo: stuccare eventuali buchi con PARSTUCK in pasta o in polvere (solo per applicazioni all'interno),
lasciare asciugare, carteggiare e spolverare accuratamente . Applicare una o due mani di LITOPAC AD ACQUA e lasciare asciugare perfettamente, per almeno 8 ore.
Legno già verniciato: se in cattive condizioni, rimuovere le vecchie pitture, quindi trattare come legno nuovo; se in buone condizioni sgrassare, carteggiare e spolverare accuratamente.
Rasature a gesso: applicare una mano di DOMUS ISOLANTE FISSATIVO AD ACQUA o DOMUS PRIMER ACRILICO D1.
Intonaco civile: applicare una mano di DOMUS PRIMER ACRILICO D1 o DOMUS PRIMER ACRILICO D2.

Finitura

Applicare due mani (30 micron cad.) di **INCUDINE SMALTO AD ACQUA OPACO URETANICO** con un intervallo di almeno 8 ore una dall'altra.

AVVERTENZE

Non applicare in condizioni di elevata umidità, a temperatura inferiore a + 10℃ e su superfici espost e al sole durante l'applicazione.
Conservare il barattolo chiuso, capovolto e a temperatura superiore a + 5℃.

VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione in due strati di 30 Microns ciascuno su fondi opportunamente predisposti di **INCUDINE SMALTO AD ACQUA OPACO URETANICO.**

DATI PRINCIPALI A 20°C E 70% DI UMIDITA' RELATIVA

Resa Teorica mq/lit. ± 12 m/l	Diluente ACQUA	Pulizia attrezzi ACQUA E SAPONE	Applicazione a rullo 0 – 5 %
Aspetto e finitura OPACO	Fuori polvere 1 – 2 ORE	Peso specifico kg/l 1,2 – 1,3	Applicazione a pennello 0 – 5 %
Colori BIANCO, NERO E COLORSTUDIO	Secco al tatto 2 – 3 ORE	Solidi in volume 36 ± 2	Applicazione a spatola =
Esterni / interni NO/SI	Secco in profondità 24 ORE	Viscosità K.U. 90 ± 5	Applicazione a spruzzo ad aria 10 % ACQUA
Vita di stoccaggio 24 MESI	Sovraverniciabilità 8 – 12 ore	Temperatura di infiammabilità =	DIAM. UGELLI: 2 mm PRESSIONE: 2,5 atm

Poichè le condizioni e le possibilità di impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Società non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.

J COLORS S.p.A.
Via Settembrini, 39 - 20020 Lainate (MI) - Italy - Tel. + 39 02 937541 – www.paramattivernici.it

EDIZIONE 04/11