CARATTERISTICHE

Impregnante a finitura cerata con filtri U. V. attintabile con sistema colorimetrico, altamente resistente alle intemperie. Non forma pellicola ma penetra in profondità nei pori, proteggendo il legno dall'aggressione fisica e biologica.

CICLO APPLICATIVO

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

Legno nuovo : il legno deve essere stagionato ed asciutto (massima umidità interna ammessa 13%). Carteggiare con carta abrasiva, pulire e spolverare.

Legni resinosi : pulire ogni traccia di resina con un panno imbevuto di acqua ragia, carteggiare con carta abrasiva, pulire e spolverare.

Legno già trattato: rimuovere tracce di vecchie pitture con lo SVERNICIATORE UNIVERSALE, applicare con pennellata piena e spessore uniforme, attendere 5-10 minuti quindi raschiare la vecchia pittura con appositi raschietti, carteggiare fino a legno nudo.

Pulire la superficie con acqua ragia, attendere la perfetta essiccazione.

Applicare la prima mano con FONDO PROTETTIVO IMPREGNANTE, dopo 20' - 30' strofinare leggermente con un panno di lana. Dopo 24 ore carteggiare se necessario con carta abrasiva fine.

FINITURA

Applicare due mani di PROTECTIVE con un intervallo di 24 ore una dall'altra.

AVVERTENZE

Non applicare in condizioni di elevata umidità, a temperatura inferiore a + 10 °C e su superfici esposte al sole durante l'applicazione. Conservare il barattolo chiuso, capovolto, a temperatura superiore a + 5 °C.

VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione di una o più mani di PROTECTIVE, a base di speciali additivi che ne conferiscono un piacevole aspetto cerato oltre ai filtri U.V. atti a proteggere il legno dall' aggressione fisica e biologica.

DATI PRINCIPALI A 20 °C E 70 % DI UMIDITA' RELATIVA.

Resa Teorica Per mano mq/l	15	Diluente	ACQUA RAGIA	Pulizia attrezzi	ACQUA RAGIA	Applicazione a rullo	=
Aspetto e finitura	SATINATO CERATO	Fuori polvere	2 ORE	Peso specifico kg/l	0,87	Applicazione a pennello	PRONTO ALL'USO
Colori	CARTELLA E COLORSTUDIO	Secco al tatto	5 ORE	Solidi in volume	29	Applicazione a spatola	=
Esterni / interni	SI / SI	Secco in profondità	24 ORE	Viscosità	30" FORD 4	Applicazione a spruzzo ad aria	=
Vita di stoccaggio	36 MESI	Sovraverniciabilità	24 ORE	Temperatura di infiammabilità	37 °C		=

Poichè le condizioni e le possibilità di impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Società non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.

J COLORS S.p.A.
Via Settembrini, 39 - 20020 Lainate (MI) - Italy - Tel. ++ 39 02 937541 - Fax ++ 39 02 9374114

EDIZIONE 9/99 2640/2641