

# SANA PITTURA H13 ANTIMUFFA

## Lavabile per interni

F-36



Pittura per pareti e soffitti interni

Valore limite UE per questo prodotto (cat. BA/a): 30 g/l (2010).

Il prodotto Sana Pittura H13 antimuffa contiene al massimo 2 g/l COV.

### CARATTERISTICHE

Pittura lavabile per interni contro le muffe. Di facile applicabilità dotata di ottima copertura, aspetto opaco. Buona permeabilità al vapore acqueo (traspirabilità):  $S_d = 0.07 \text{ m}$

Resistenza all'abrasione ad umido secondo UNI 10560: > 5000 colpi spazzola

### CICLO APPLICATIVO

#### PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

In generale i supporti devono essere puliti, maturi e asciutti. In presenza di muffe trattare con DISINFETTANTE ANTIMUFFA Presidio Medico Chirurgico Reg. 18996 del Ministero della Salute. A supporto asciutto spazzolare e spolverare accuratamente.

**Muri nuovi con finitura a "civile":** spazzolare e spolverare accuratamente. Stuccare e fratazzare buchi o crepe con il nostro RASANTE MINERALE FRATAZZABILE.

Eliminare la polvere ed applicare DOMUS ACRYL o DOMUS ISOLANTE FISSATIVO AD ACQUA diluibili con acqua fino a 1:14 in volume, in relazione all'assorbimento del supporto, o DOMUS PRIMER ACRILICO D1 o DOMUS PRIMER ACRILICO D2.

**Muri nuovi a base gesso e cartongesso:** spazzolare o stuccare con PARSTUCK. Carteggiare, spolverare e isolare con DOMUS ACRYL o DOMUS ISOLANTE FISSATIVO AD ACQUA diluibili con acqua fino a 1:14 in volume, in relazione all'assorbimento del supporto, o DOMUS PRIMER ACRILICO D1.

**Muri già trattati:** eliminare completamente vecchie pitture poco resistenti e poco aderenti, (muffe-fuliggine con i cicli adeguati). Pulire accuratamente e spolverare. Stuccare eventuali buchi o crepe con il nostro RASANTE MINERALE FRATAZZABILE (civile) o PARSTUCK in pasta o in polvere (su supporti lisci a gesso). Spolverare e applicare DOMUS ACRYL o DOMUS ISOLANTE FISSATIVO AD ACQUA diluibili con acqua fino a 1:14 in volume, in relazione all'assorbimento del supporto, o DOMUS PRIMER ACRILICO D1.

#### FINITURA

Lasciare asciugare perfettamente, applicare due mani di **SANA PITTURA H13 ANTIMUFFA** con un intervallo di circa 4-5 ore una dall'altra.

### AVVERTENZE

Non applicare con temperatura dell'aria, del supporto e del prodotto inferiore a + 5 °C. Non applicare su superfici calde o esposte al sole. Conservare in barattolo ben chiuso a temperatura superiore a + 5°C.

\* Per tinte derivate da basi TR, DD, la diluizione dovrà essere compresa tra 0 e 10% massimo, in volume, anche in relazione all'assorbimento del supporto; per le tinte derivate dalla base BT tra 15 e 20%. Si consiglia di effettuare una prova applicativa preventiva.

### VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione di **SANA PITTURA H13 ANTIMUFFA**, lavabile, mediante pennello, rullo o spruzzo, per interni.

DATI PRINCIPALI A 20 °C E 70 % DI UMIDITA' RELATIVA.

Resa Teorica Per mano mq/lit. 12		Diluyente ACQUA		Pulizia attrezzi ACQUA		Applicazione a rullo * 25 – 30 % rif. al bianco	
Aspetto e finitura OPACO		Fuori polvere =		Peso specifico kg/l 1,58 ± 0,02		Applicazione a pennello *30 – 35 % rif. al bianco	
Colori BIANCO, COLORSTUDIO, COLOR STUDIO EVOLUTION		Secco al tatto 30'		Solidi in volume 43 ± 1		Applicazione a spatola =	
Esterni / interni NO/SI		Secco in profondità 24 ORE		Viscosità 30000 cps		Applicazione a spruzzo ad aria * 20 – 30 %	
Vita di stoccaggio 24 MESI		Sovraverniciabilità 4– 5 ORE		Temperatura di infiammabilità =		DIAM. UGELLI 1-1,5 mm PRESSIONE 2,5-3 at m AIRLESS DIAM. UGELLI 0.66 mm PRESSIONE 100-200 atm	

Poichè le condizioni e le possibilità di impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Società non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.

J COLORS S.p.A.

Via Settembrini, 39 - 20020 Lainate ( MI ) - Italy - Tel. + 39 02 937541 –www.paramattvernici.it