



IDROPELENTE SILOSSANICO

G - 11 / ED. 08-18

CLASSIFICAZIONE Prodotto escluso dal D.L. 161/2006
COV

CARATTERISTICHE Impregnante protettivo polisilossanico a solvente, dotato di spiccate caratteristiche di idrorepellenza che permangono nel tempo, anche in condizioni severe di esposizione (pioggia battente). Il prodotto non essendo filmogeno, non chiude le porosità del supporto garantendo allo stesso un'ottima traspirabilità (permeabilità al vapore); per questa sua caratteristica, inoltre, una volta essiccato, non altera l'aspetto originale del supporto. Dotato di buona resistenza agli alcali, può essere utilizzato su supporti a basso o alto assorbimento, su mattoni a vista e pietre naturali di natura sedimentaria, su intonaci e supporti vari trattati con finiture di origine minerale.

CICLO APPLICATIVO

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

Intonaco civile: lasciare stagionare, pulire eventuali macchie di sporco.

Pietre o mattoni a vista: pulire le macchie di sporco e le incrostazioni di cemento o calce.

Pitture e vernici in dispersione: non applicabile direttamente poiché non reagisce chimicamente su supporti di natura sintetica.

Pitture a calce o silicati: applicare solo su superfici ben aderenti; pulite e prive di diversità colorimetriche.

Superfici con muffe: spazzolare e pulire, igienizzare la superficie con appositi prodotti..

FINITURA

Applicare IDROPELENTE SILOSSANICO a pennello a due o più mani, anche in più riprese, fino a saturazione, utilizzando la tecnica "bagnato su bagnato". L'applicazione a rullo è sconsigliata.

AVVERTENZE Non applicare in condizioni di elevata umidità, a temperatura inferiore a + 10 °C e su superfici esposte al sole durante l'applicazione. Conservare il barattolo chiuso, capovolto, a temperatura superiore a + 5 °C.

VOCE DI CAPITOLATO Applicazione a due o più mani di IDROPELENTE SILOSSANICO, impregnante silossanico a solvente su fondi opportunamente preparati.



J COLORS S.p.A

Via Settembrini, 39 - 20020 Lainate (MI) - Italia - Tel. +39 02 937541 - Fax +39 02 9374114 - info@jcolors.com

DATI PRINCIPALI A
20° C E 70% DI
UMIDITA'

RESA TEORICA (in funzione dell'assorbimento del supporto)	DILUENTE	PULIZIA ATTREZZI	APPLICAZIONE A RULLO
± 4 mq/l	=	DILUENTE SINTETICO	PRONTO ALL'USO (SCONSIGLIATA)
ASPETTO E FINITURA	FUORI POLVERE	PESO SPECIFICO (Kg/l)	APPLICAZIONE A PENNELLO
TRASPARENTE	=	0,77	PRONTO ALL'USO
COLORI	SECCO AL TATTO	SOLIDI IN VOLUME	APPLICAZIONE A SPATOLA
INCOLORE	1 ORA	=	=
ESTERNI / INTERNI	SECCO IN PROFONDITA'	VISCOSITA'	APPLICAZIONE A SPRUZZO AD ARIA
SI / SI	24 ORE	=	=
VITA DI STOCCAGGIO	SOVRAVERNICIABILITA'	TEMPERATURA DI INFIAMMABILITA'	APPLICAZIONE A SPRUZZO AIRLESS
36 MESI	=	37 °C	=

NOTE Poiché le condizioni e le possibilità di impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Società non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.

www.paramattivernici.it



J COLORS S.p.A

Via Settembrini, 39 - 20020 Lainate (MI) - Italia - Tel. + 39 02 937541 - Fax + 39 02 9374114 - info@jcolors.com