



Pittura per pareti esterne di supporto minerale.

Valore limite UE per questo prodotto (cat. BA/c): 40 g/l (2010).

Il prodotto Rivestimento Acril-Silossanico medio contiene al massimo 40 g/l COV.

CARATTERISTICHE

Rivestimento acrilico a spessore per esterno/interno di particolare resistenza e facilmente lavorabile. Formulato con resine acriliche e silossaniche e inerti selezionati a base di granuli di marmo differenziato non sferoidali. Il prodotto è resistente agli agenti inquinanti di origine organica biologica. In situazioni difficili è possibile aggiungere ulteriormente il nostro ADDITIVO ANTIALGA.

Assenza di carbonati. Curva granulometrica 0.7 – 1.2 mm.

Le caratteristiche formulative del **RIVESTIMENTO ACRIL-SILOSSANICO MEDIO** ci permettono di fornire un prodotto sintetico che rispetta comunque le normative di idrorepellenza e traspirabilità:

Assorbimento di acqua W 24 = 0.1 DIN 52617

Spessore di aria equivalente Sd 0.4 – 0.9 DIN 18550 W 24 x Sd 0.09 (<0.1 DIN 18550)

CICLO APPLICATIVO

I supporti devono essere puliti, maturi ed asciutti. Vecchie pitture poco aderenti e/o sfarinanti devono essere rimosse a secco o ad umido. Vecchie pitture a calce vanno rimosse completamente.

In presenza di muffe trattare con DISINFETTANTE ANTIMUFFA – Presidio Medico Chirurgico Reg.18996 del Ministero della Salute. Successivamente le superfici devono essere accuratamente depolverate.

Stuccare eventuali buchi o crepe degli intonaci con RASANTE MINERALE, RASANTE MINERALE FRATAZZABILE, MALTA FIBRORINFORZATA TIXOTROPICA ANTIRITIRO, STUCCO CEMENTIZIO o RASANTE IN PASTA, a seconda del supporto.

Applicare una o più mani di fondo di preparazione, avendo cura di scegliere quello idoneo in funzione del tipo di supporto, DOMUS PRIMER ACRILICO D2, FONDO DI PREPARAZIONE UNIVERSALE, DOMUS ISOLANTE FISSATIVO A SOLVENTE, FISSATIVO CONSOLIDANTE PIGMENTATO A SOLVENTE, PONTE DI ANCORAGGIO, FINITURA FONDO RISTRUTTURANTE. Su premiscelati applicare come mano di fondo solo isolante a solvente inodore PONTE DI ANCORAGGIO o FISSATIVO CONSOLIDANTE PIGMENTATO A SOLVENTE. Per tinte di finitura con scarso potere coprente utilizzare un fondo pigmentato a scelta tra DOMUS PRIMER ACRILICO D2, FONDO DI PREPARAZIONE UNIVERSALE o FISSATIVO CONSOLIDANTE PIGMENTATO A SOLVENTE, in tono con la tinta di finitura.

Sulle superfici molto ruvide o molto lisce e pochissimo assorbenti, si consiglia di applicare sempre una mano di FINITURA e FONDO RISTRUTTURANTE di colore identico o simile al **RIVESTIMENTO ACRIL-SILOSSANICO MEDIO**. Applicare il **RIVESTIMENTO ACRIL-SILOSSANICO MEDIO** con spatola metallica o plastica, distribuendo il materiale in modo regolare e uniforme. A prodotto bagnato lavorare con fratazzo o spatola in plastica (a seconda della granulometria utilizzata), operando in senso rotatorio o comunque tale da ottenere l'effetto estetico desiderato. Si sconsiglia di applicare il prodotto su una facciata in tempi diversi. Se le superfici da trattare sono ampie valutare la necessità di effettuare le riprese del lavoro in prossimità dei marcapiani, delle condotte dei pluviali, di tagli o interruzioni architettoniche.

Il **RIVESTIMENTO ACRIL-SILOSSANICO MEDIO** può necessitare l'applicazione di due mani quando le condizioni del supporto non sono completamente regolari. In questo caso, in alternativa al **RIVESTIMENTO ACRIL-SILOSSANICO MEDIO**, sostituire la prima mano con l'applicazione di RASANTE MINERALE.

AVVERTENZE

Applicare su superfici asciutte e stagionate, evitando il sole battente, forte vento, temperature inferiori a + 5 °C e superiori a + 35 °C e umidità relativa superiore all'80%. Il periodo di completa lavabilità di tutti i prodotti vernicianti aventi come legante le resine in emulsione è di 15 gg circa a condizioni normali. Provvedere quindi a proteggere le finiture effettuate per qualche giorno, per evitare dilavamenti in caso di pioggia. E' assolutamente necessario prevedere l'utilizzo di una sola partita/lotto di prodotto per tutta la superficie o per lo meno per ogni singola facciata.

VOCE DI CAPITOLATO: Applicazione di **RIVESTIMENTO ACRIL-SILOSSANICO** a grana media per finitura colorata ad effetto civile. Granulometria max 1,2 mm.

Per maggiori informazioni su cicli più complessi o specifici si consiglia di consultare la nostra "GUIDA ALLE SOLUZIONI PER L'EDILIZIA PROFESSIONALE".

DATI PRINCIPALI A 20 °C E 70 % DI UMIDITA' RELATIVA .

| | | | | | | | |
|---|--|-------------------------------|--|------------------------------------|--|--|--|
| Resa Teorica Per mano mq/KG C.a 0,4-0,5 | | D iluente PRONTO USO | | Pulizia attrezzi ACQUA | | Applicazione a rullo = | |
| Aspetto e finitura RUSTICO OPACO | | Fuori polvere = | | Peso specifico kg/l 1.65 ± 0,05 | | Applicazione a pennello = | |
| Colori BIANCO PRO DOMO | | Secco al tatto 6 ORE | | Solidi in volume - 80% | | Applicazione a spatola SPATOLA METALLICA O FRATAZZO | |
| Esterni / interni SI / SI | | Secco in profondità 24 ORE | | Viscosità = | | Applicazione a spruzzo ad aria POSSIBILE | |
| Vita di stoccaggio 24 MESI | | Sovraverniciabilità 24 ORE | | Temperatura di infiammabilità = | | | |

Poichè le condizioni e le possibilità di impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Società non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.

J COLORS S.p.A.

Via Settembrini, 39 - 20020 Lainate (MI) - Italy - Tel. + 39 02 937541 – www.paramattvernici.it