

FINITURA E FONDO RISTRUTTURANTE additivata con quarzo, riempitiva, uniformante

H-33



CARATTERISTICHE

Speciale prodotto verniciante per esterni/interni con elevato potere riempitivo. Utilizzabile secondo la diluizione come isolante, pittura o rivestimento. Ottimo come fondo di collegamento su superfici molto ruvide o irregolari e fra prodotti vernicianti di diversa natura chimico-fisica (es: acrilici – silicati). Le particolari caratteristiche formulative e la curva granulometrica delle cariche contenute permettono di avere una elevata traspirabilità mantenendo ovviamente una ottimale resistenza meccanica. Ideale come preparazione degli intonaci prima dell'applicazione dei rivestimenti.
Granulometria: 0.3 – 0.4 mm.

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

Eliminare precedentemente le parti mobili di pitture poco ancorate, pulire accuratamente, se necessario applicare preventivamente un fissativo adeguato al ciclo di pitturazione.

CICLO APPLICATIVO

Applicare una mano di **FINITURA E FONDO RISTRUTTURANTE** diluito al 50 – 60% come isolante; successivamente due mani di **FINITURA E FONDO RISTRUTTURANTE** diluito dal 15 al 40 %, oppure una sola mano di **FINITURA E FONDO RISTRUTTURANTE** tal quale come rivestimento a spessore (con spatola o taloccia).

Come fondo di collegamento: prima e seconda mano di **FINITURA E FONDO RISTRUTTURANTE** a pennello diluito dal 15 al 50 % massimo.

AVVERTENZE

Non applicare con temperature dell'aria, del supporto e del prodotto inferiori a +5°C. Non applicare inoltre su superfici calde, esposte al sole o con umidità relativa superiore all'80%. Conservare il prodotto in barattoli ben chiusi alla temperatura di +5°C/+35°C.

DATI PRINCIPALI A 20 °C E 70% DI UMIDITA' RELATIVA

* Isolante 5-7 mq/lt; pittura 3-4 mq/lt; rivestimento 1 mq/lt.

Resa Teorica Per mano mq/lit.		Diluyente		Pulizia attrezzi		Applicazione a rullo	
*		T.Q., max 60% ACQUA		ACQUA		POSSIBILE ma sconsigliata	
Aspetto e finitura		Fuori polvere		Peso specifico kg/l		Applicazione a pennello	
OPACO RUVIDO		2 ORE		1.55		SI	
Colori		Secco al tatto		Solidi in volume		Applicazione a spatola	
BIANCO E TINTE A CAMPIONE		4-6 ORE		=		SI	
Esterni / interni		Secco in profondità		Viscosità		Applicazione a spruzzo ad aria	
SI/SI		24 ORE		=		=	
Vita di stoccaggio		Sovraverniciabilità		Temperatura di infiammabilità			
24 MESI		6-8 ORE		=			

Poichè le condizioni e le possibilità di impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Società non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.

J COLORS S.p.A.

Via Settembrini, 39 - 20020 Lainate (MI) - Italy - Tel. ++ 39 02 937541 - www.paramattvernici.it