

Impregnante non filmogeno per legno per interni ed esterni.
 Valore limite UE per questo prodotto (cat. BA/f): 130 g/l (2010).
 Il prodotto Impregnante ad acqua contiene al massimo 50 g/l COV.

CARATTERISTICHE

Impregnante protettivo opaco, trasparente o pigmentato, per interno ed esterno, da utilizzarsi sul legno per una protezione totale contro ogni tipo di aggressione. Non forma pellicola e penetra in profondità nei pori del legno.

CICLO APPLICATIVO

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

Tutti i supporti da trattare e trattati, prima della successiva sovrapplicazione, devono essere abrasivati puliti, asciutti e stagionati.

Legno nuovo: Carteggiare finemente nel senso della venatura per uniformare l'assorbimento e favorire la penetrazione del prodotto verniciante.

Legno già trattato: rimuovere tracce di vecchie vernici e lavare con acqua. A superficie asciutta, carteggiare nel senso della venatura sino al solo legno

FINITURA Applicare una o due mani di **IMPREGNANTE AD ACQUA** con un intervallo di 6 ore.

AVVERTENZE

Non applicare in condizioni di elevata umidità, a temperatura inferiore a + 10 °C e su superfici esposte al sole. Conservare il barattolo ben chiuso, capovolto, a temperatura superiore a + 5°C.

NOTA: Per avere una protezione ottimale all'esterno (raggi U.V.) si consiglia di utilizzare nel ciclo protettivo almeno uno strato di prodotto colorato (o impregnante o finitura).

VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione di uno o due strati di vernice **IMPREGNANTE AD ACQUA** a base di copolimeri acrilici e speciali additivi atti a proteggere il legno dalla aggressione fisica e biologica.

DATI PRINCIPALI A 20 °C E 70 % DI UMIDITA' RELATIVA

Resa Teorica Per mano mq/lit.		Diluyente		Pulizia attrezzi		Applicazione a rullo	
15		ACQUA		ACQUA E SAPONE		=	
Aspetto e finitura		Fuori polvere		Peso specifico kg/l		Applicazione a pennello	
OPACO		1 ORA		1,03		5-10 %	
Colori		Secco al tatto		Solidi in volume		Applicazione a spatola	
INCOLORE SISTEMI TINTOMETRICI		2 - 3 ORE		20		=	
Esterni / interni		Secco in profondità		Viscosità		Applicazione a spruzzo ad aria	
ESTERNI/INTERNI		4 ORE		=		=	
Vita di stoccaggio		Sovraverniciabilità				=	
24 MESI		6 ORE					

Poichè le condizioni e le possibilità di impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Società non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.

J COLORS S.p.A.

Via Settembrini, 39 - 20020 Lainate (MI) - Italy - Tel. ++ 39 02 937541 – www.jcolors.com