

Vernice e impregnante per legno per finiture interne ed esterne.
 Valore limite UE per questo prodotto (cat. BS/e): 400 g/l (2010).
 Il prodotto Flattig Opaco contiene al massimo 400 g/l COV.

CARATTERISTICHE

Vernice uretanica monocomponente di finitura, con filtri U.V. per una migliore protezione contro la luce. Disponibile nelle versioni trasparente, lucida, o pigmentata. Protegge e decora il legno formando una pellicola elastica di grande resistenza al graffio ed agli agenti atmosferici.

CICLO APPLICATIVO

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

Tutti i supporti da trattare e trattati, prima della successiva sovrapplicazione, devono essere abrasivati puliti, asciutti e stagionati.

Legno nuovo: Carteggiare per uniformare l'assorbimento e favorire la penetrazione del prodotto verniciante. Applicare una mano di **Impregnante**. Ad essiccazione avvenuta ripassare la superficie con panno abrasivo per eliminare il pelo del legno.

Legno già trattato con vernici in cattivo stato: rimuovere tracce di vecchie vernici e lavare con acqua o con altro detergente specifico in relazione a ciò che è stato utilizzato per l'operazione. A superficie asciutta, carteggiare nel senso della venatura sino al solo legno. Applicare una mano di **Impregnante**. Ad essiccazione avvenuta ripassare la superficie con panno abrasivo per asportare il pelo del legno.

Legno già trattato con vernici in buono stato: carteggiare e lavare la superficie con acqua e detersivi non schiumogeni.

FINITURA

Applicare una o due mani di **FLATTING OPACO** con un intervallo di 24 ore.

AVVERTENZE

Non applicare in condizioni di elevata umidità, a temperatura inferiore a + 10 °C e su superfici esposte al sole durante l'applicazione. Conservare il barattolo ben chiuso, capovolto, a temperatura superiore a + 5°C.

VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione di una o più mani di **FLATTING OPACO**, vernice uretanica monocomponente per interni e esterni.

DATI PRINCIPALI A 20° C. E 70% DI UMIDITA' RELATIVA

Resa Teorica Per mano mq/lit.		Diluyente		Pulizia attrezzi		Applicazione a rullo	
12		ACQUA RAGIA		ACQUA RAGIA		=	
Aspetto e finitura		Fuori polvere		Peso specifico kg/l		Applicazione a pennello	
OPACO		1 ORE		0,92		Max 5%	
Colori		Secco al tatto		Solidi in volume		Applicazione a spatola	
INCOLORE		4 ORE		37		=	
Esterni / interni		Secco in profondità		Viscosità		Applicazione a spruzzo ad aria	
ESTERNI/INTERNI		24 ORE		=		Max 5%	
Vita di stoccaggio		Sovraverniciabilità					
36 MESI		24 ORE				Diametro ugelli 1,5-1,7 mm Pressione 2 atm	

Poichè le condizioni e le possibilità di impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Società non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.

J COLORS S.p.A.

Via Settembrini, 39 - 20020 Lainate (MI) - Italy - Tel. ++ 39 02 937541 – www.jcolors.com