ANTICORROSIVO FERROMICACEO URETANICO

B – 23 / ED. 10-25

CLASSIFICAZIONE COV	Pittura monocomponente ad alte prestazioni Valore limite UE per questo prodotto (cat. BS/i): 500 g/l (2010) Il prodotto ANTICORROSIVO FERROMICACEO URETANICO contiene al massimo 500 g/l COV
CARATTERISTICHE	Smalto antiruggine a base di resine alchidiche uretaniche, pigmenti anticorrosivi speciali e ossido di ferromicaceo. La sua speciale formulazione garantisce un'elevata idrorepellenza ed un'alta resistenza al deterioramento delle superfici metalliche. Le due tipologie di grana e la molteplice scelta cromatica permettono di conferire al supporto un pregevole effetto antichizzante simile al ferro battuto e rende il prodotto ideale per la manutenzione e la decorazione pregiata di maufatti metallici quali ringhiere, cancellate, ecc…
CICLO APPLICATIVO	**PREPARAZIONE DEI SUPPORTI** **Ferro nuovo**: eliminare eventuali macchie di unto o grasso con solvente idoneo. **Ferro vecchio**: eliminare eventuali smalti in fase di distacco, rimuovere la ruggine inconsistente con apposite spazzole o carta abrasiva. Utilizzare se necessario un comune convertitore di ruggine e spolverare. **Lamiera zincata**: pulire con idonei detergenti, carteggiare e applicare una mano di FONDO SPECIALE A SOLVENTE. **PVC**: pulire accuratamente con uno straccio ed applicare una mano di FONDO SPECIALE A SOLVENTE. **Legno**: rimuovere eventuali vecchie pitture, stuccare eventuali imperfezioni con stucco in polvere e lasciare asciugare per almeno 24 ore prima di carteggiare. Applicare una/due mani di LITOPAC all'interno o di ANTIRUGGINE 100 all'esterno intervallando di almeno 24 ore uno strato con l'altro. Per ogni fondo indicato fare riferimento alla rispettiva scheda tecnica. **FINITURA** Applicare due mani di ANTICORROSIVO FERROMICACEO URETANICO a 35 micron per mano con un intervallo di almeno 24 ore una dall'altra. Il prodotto, in funzione della conformazione del supporto, può essere applicato anche in mano unica allo spessore di 75 micron secchi, operando sia sulla diluizione che sul sistema di applicazione.
AVVERTENZE	Non applicare in condizioni di elevata umidità, a temperatura inferiore a + 10 °C e su superfici esposte al sole durante l'applicazione. Conservare il barattolo chiuso, capovolto, a temperatura superiore a + 5 °C.
VOCE DI CAPITOLATO	Applicazione in due strati di 35 micron ciascuno di ANTICORROSIVO FERROMICACEO URETANICO su fondi opportunamente preparati.

J COLORS S.p.A
Via Settembrini, 39 - 20020 Lainate (MI) - Italia - Tel. + 39 02 937541 - Fax + 39 02 9374114 - info@jcolors.com

DATI PRINCIPALI A 20° C E 70% DI UMIDITA'

RESA TEORICA (in funzione dell'assorbimento del supporto)	**DILUENTE**	**PULIZIA ATTREZZI**	**APPLICAZIONE A RULLO**
15 mq/l 16 mq/l *(PER TINTA GRAFITE)*	DILUENTE SINTETICO (*ACQUA RAGIA PER BASE IRIDESCENTE E TINTA GRAFITE*)	DILUENTE SINTETICO *(ACQUA RAGIA PER BASE IRIDESCENTE E TINTA GRAFITE)*	MAX 10 %
ASPETTO E FINITURA	**FUORI POLVERE**	**PESO SPECIFICO (Kg/l)**	**APPLICAZIONE A PENNELLO**
RUVIDO, GRANA FINE O GRANA GROSSA / EFFETTO PERLATO GRANA GROSSA *(PER BASE IRIDESCENTE*)	1 ORA 2 – 3 ORE *(PER TINTA GRAFITE)*	1,50 ± 0,02 1,3 *(PER BASE IRIDESCENTE)* 1,65 *(PER SMALTO GRAFITE)*	MAX 10 %
COLORI	**SECCO AL TATTO**	**SOLIDI IN VOLUME**	**APPLICAZIONE A SPATOLA**
TINTE DI CARTELLA /COLORSTUDIO EVOLUTION	3 – 4 ORE 4 ORE *(PER BASE IRIDESCENTE)* 6 - 7 ORE *(PER TINTA GRAFITE)*	52 ± 1 53 ± 1 *(PER BASE IRIDESCENTE)* 56 ± 1 *(PER TINTA GRAFITE)*	=
ESTERNI / INTERNI	**SECCO IN PROFONDITA'**	**VISCOSITA'**	**APPLICAZIONE A SPRUZZO AD ARIA**
SI / SI	24 – 36 ORE 18 - 24 ORE *(PER BASE IRIDESCENTE)* 24 ORE *(PER TINTA GRAFITE)*	90 - 95 K.U. 90 – 100 K.U. *(PER BASE IRIDESCENTE)* 3000 cps *(PER TINTA GRAFITE)*	=
VITA DI STOCCAGGIO	**SOVRAVERNICIABILITA'**	**TEMPERATURA DI INFIAMMABILITA'**	**APPLICAZIONE A SPRUZZO AIRLESS**
36 MESI	24 ORE	35 °C	=

NOTE

Poiché le condizioni e le possibilità di impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Società non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.

www.paramattivernici.it