DOMUS ISOLANTE FISSATIVO A SOLVENTE

D – 07 / ED. 10-25

CLASSIFICAZIONE COV	Primer fissativo Valore limite UE per questo prodotto (cat. BS/h): 750 g/l (2010) Il prodotto DOMUS ISOLANTE FISSATIVO A SOLVENTE contiene al massimo 750 g/l COV
CARATTERISTICHE	Isolante fissativo murale, a base di resine Pliolite®, ideale per superfici murali vecchie e nuove con buon potere penetrante e buon potere consolidante. Insaponificabile, forma un ponte di adesione ideale tra i supporti minerali e le finiture, uniformando gli assorbimenti. Il prodotto è pronto all'uso. Solo in caso di necessità può essere diluito con diluente sintetico in misura del 30% massimo.
CICLO APPLICATIVO	**PREPARAZIONE DEI SUPPORTI** **Intonaco civile**: lasciare stagionare, pulire eventuali macchie di sporco. **Pitture e vernici in dispersione**: se ben aderenti pulire a secco o ad umido, diversamente, eliminare completamente, lavare con acqua. **Pitture a calce o silicati**: eliminare completamente, spolverare. **Superfici murali con muffe**: spazzolare e pulire, igienizzare la superficie con appositi prodotti. Stuccare all'interno con RIVOSTUCK stucco in pasta o con RIEMPSTUCK in polvere. **PREPARAZIONE E FINITURA** Applicare una mano di DOMUS ISOLANTE FISSATIVO A SOLVENTE e dopo almeno 12 ore procedere all'applicazione della finitura prescelta.
AVVERTENZE	Non applicare in condizioni di elevata umidità, a temperatura inferiore a + 10 °C e su superfici esposte al sole durante l'applicazione. Conservare il barattolo chiuso, a temperatura superiore a + 5 °C.
VOCE DI CAPITOLATO	Applicazione di DOMUS ISOLANTE FISSATIVO A SOLVENTE pronto all'uso, a base di resina Pliolite®, mediante rullo o pennello.

J COLORS S.p.A
Via Settembrini, 39 - 20020 Lainate (MI) - Italia - Tel. + 39 02 937541 - Fax + 39 02 9374114 - info@jcolors.com

DATI PRINCIPALI A 20° C E 70% DI UMIDITA'

RESA TEORICA (in funzione dell'assorbimento del supporto)	DILUENTE	PULIZIA ATTREZZI	APPLICAZIONE A RULLO
10 mq/l	DILUENTE SINTETICO	DILUENTE SINTETICO	PRONTO ALL'USO (MAX 30% solo se necessario)
ASPETTO E FINITURA	**FUORI POLVERE**	**PESO SPECIFICO (Kg/l)**	**APPLICAZIONE A PENNELLO**
TRASPARENTE	=	0,89	PRONTO ALL'USO (MAX 30% solo se necessario)
COLORI	**SECCO AL TATTO**	**SOLIDI IN VOLUME**	**APPLICAZIONE A SPATOLA**
INCOLORE	3 – 5 ORE	12	=
ESTERNI / INTERNI	**SECCO IN PROFONDITA'**	**VISCOSITA'**	**APPLICAZIONE A SPRUZZO AD ARIA**
SI / SI	24 ORE	=	=
VITA DI STOCCAGGIO	**SOVRAVERNICIABILITA'**	**TEMPERATURA DI INFIAMMABILITA'**	**APPLICAZIONE A SPRUZZO AIRLESS**
36 MESI	12 ORE	=	=

NOTE

Poiché le condizioni e le possibilità di impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Società non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.

www.paramattivernici.it