



DOMUS ISOLANTE FISSATIVO AD ACQUA

D - 03 / ED. 04-19

CLASSIFICAZIONE COV

Primer fissativo
Valore limite UE per questo prodotto (cat. BA/h): 30 g/l (2010)
Il prodotto DOMUS ISOLANTE FISSATIVO AD ACQUA contiene al massimo 2 g/l COV

CARATTERISTICHE

Isolante fissativo murale all'acqua ideale per superfici murali vecchie e nuove, altamente concentrato, da diluire con acqua fino ad un rapporto di 1:14 in volume (in funzione del grado di assorbimento del supporto). Buon potere penetrante e buona resistenza alla saponificazione forma un ponte di adesione ideale tra i supporti minerali e le finiture uniformando gli assorbimenti. Colorabile con coloranti idrodispersi.

CICLO APPLICATIVO

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

Intonaco civile: lasciare stagionare, pulire eventuali macchie di sporco.

Pitture e vernici in dispersione: se ben aderenti pulire a secco o ad umido, diversamente, eliminare completamente, lavare con acqua.

Pitture a calce o silicati: eliminare completamente, spolverare.

Superfici murali con muffe: rimuovere le zone ammalorate ed igienizzare con appositi prodotti. Lasciare asciugare perfettamente. Stuccare con PARSTUCK stucco in pasta o con RIEMPSTUCK, carteggiare e spolverare.

FINITURA

Applicare una mano di DOMUS ISOLANTE FISSATIVO AD ACQUA diluito con acqua fino ad un rapporto di 1:14 in volume. Dopo 5 - 6 ore procedere all'applicazione della finitura prescelta.

AVVERTENZE

Non applicare in condizioni di elevata umidità, a temperatura inferiore a + 10 °C e su superfici esposte al sole durante l'applicazione. Conservare il barattolo chiuso, a temperatura superiore a + 5 °C.

VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione di DOMUS ISOLANTE FISSATIVO AD ACQUA a base di resina acrilica da applicarsi a pennello o rullo, diluito con acqua in rapporto fino a 1:14 in volume in funzione del tipo di supporto.



J COLORS S.p.A

Via Settembrini, 39 - 20020 Lainate (MI) - Italia - Tel. + 39 02 937541 - Fax + 39 02 9374114 - info@jcolors.com

DATI PRINCIPALI A
20° C E 70% DI
UMIDITA'

RESA TEORICA (in funzione dell'assorbimento del supporto)	DILUENTE	PULIZIA ATTREZZI	APPLICAZIONE A RULLO
150 mq/l	ACQUA	ACQUA	FINO A 1 : 14 (in funzione dell'assorbimento del supporto)
ASPETTO E FINITURA	FUORI POLVERE	PESO SPECIFICO (Kg/l)	APPLICAZIONE A PENNELLO
TRASPARENTE	=	1	FINO A 1 : 14 (in funzione dell'assorbimento del supporto)
COLORI	SECCO AL TATTO	SOLIDI IN VOLUME	APPLICAZIONE A SPATOLA
BIANCO LATTIGINOSO	5 – 6 ORE	39	=
ESTERNI / INTERNI	SECCO IN PROFONDITA'	VISCOSITA'	APPLICAZIONE A SPRUZZO AD ARIA
SI / SI	12 ORE	1500-3000 cps	=
VITA DI STOCCAGGIO	SOVRAVERNICIABILITA'	TEMPERATURA DI INFIAMMABILITA'	APPLICAZIONE A SPRUZZO AIRLESS
36 MESI	5 – 6 ORE	=	=

NOTE

Poiché le condizioni e le possibilità di impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Società non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.

www.paramattivernici.it



J COLORS S.p.A

Via Settembrini, 39 - 20020 Lainate (MI) - Italia - Tel. + 39 02 937541 - Fax + 39 02 9374114 - info@jcolors.com