



## PARSTUCK

D – 11 / ED. 04-19

**CLASSIFICAZIONE COV** Stucco in pasta  
Valore limite UE per questo prodotto (cat. BA/a): 30 g/l (2010)  
Il prodotto PARSTUCK contiene al massimo 2 g/l COV

**CARATTERISTICHE** Stucco in pasta per muri e legno, ad alto potere riempitivo. Particolarmente indicato per la rasatura di piccole superfici e per la sigillatura di buchi e crepe. Sovraverniciabile con idropitture, smalti ad acqua ed a solvente.

**CICLO APPLICATIVO** **PREPARAZIONE DEI SUPPORTI**  
Applicare il prodotto in piccoli strati uniformi con apposita spatola metallica. Al fine di evitare disuniformità di brillantezza ed altri difetti dovuti ad assorbimento differente tra il supporto e le stuccature, si consiglia di isolare la superficie da pitturare con DOMUS ACRYL o DOMUS isolante fissativo ad acqua. Dopo 3 - 5 ore procedere all'applicazione della finitura prescelta.

**AVVERTENZE** Non applicare in condizioni di elevata umidità, a temperatura inferiore a + 10 °C e su superfici esposte al sole durante l'applicazione. Conservare il barattolo chiuso, a temperatura superiore a + 5 °C.

**VOCE DI CAPITOLATO** Applicazione di PARSTUCK stucco in pasta mediante spatola metallica.

**DATI PRINCIPALI A 20° C E 70% DI UMIDITA'**

| RESA TEORICA (in funzione dell'assorbimento del supporto) | DILUENTE             | PULIZIA ATTREZZI               | APPLICAZIONE A RULLO           |
|---|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| =   | =                    | ACQUA E SAPONE                 | =                              |
| ASPETTO E FINITURA  | FUORI POLVERE        | PESO SPECIFICO (Kg/l)          | APPLICAZIONE A PENNELLO        |
| OPACO   | =                    | 1,9                            | =                              |
| COLORI  | SECCO AL TATTO       | SOLIDI IN VOLUME               | APPLICAZIONE A SPATOLA         |
| BIANCO  | 2 – 3 ORE            | =                              | PRONTO ALL'USO                 |
| ESTERNI / INTERNI   | SECCO IN PROFONDITA' | VISCOSITA'                     | APPLICAZIONE A SPRUZZO AD ARIA |
| NO / SI   | 3 – 5 ORE            | =                              | =                              |
| VITA DI STOCCAGGIO  | SOVRAVERNICIABILITA' | TEMPERATURA DI INFIAMMABILITA' | APPLICAZIONE A SPRUZZO AIRLESS |
| 24 MESI   | 3 – 5 ORE            | =                              | =                              |



J COLORS S.p.A

Via Settembrini, 39 - 20020 Lainate (MI) - Italia - Tel. + 39 02 937541 - Fax + 39 02 9374114 - info@jcolors.com

**NOTE** Poiché le condizioni e le possibilità di impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Società non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.

[www.paramattivernici.it](http://www.paramattivernici.it)



J COLORS S.p.A

Via Settembrini, 39 - 20020 Lainate (MI) - Italia - Tel. +39 02 937541 - Fax +39 02 9374114 - [info@jcolors.com](mailto:info@jcolors.com)