



DAL 1847
Paramatti

DOMUS SMACK

E – 33 / ED. 04-19

CLASSIFICAZIONE COV

Pittura opaca per pareti e soffitti interni
Valore limite UE per questo prodotto (cat. IIA/a): 30 g/l (2010)
Il prodotto PARAMATTI DOMUS SMACK contiene al massimo 15 g/l COV

CARATTERISTICHE



Idropittura superlavabile a base di copolimeri acrilici opaca per interni, smacchiabile su oltre 20 differenti tipologie di macchia. Contiene particolari principi attivi che conferiscono al prodotto una elevatissima resistenza alle muffe, anche in condizioni ambientali severe. DOMUS SMACK è formulata con particolari additivi che impediscono alle macchie di penetrare nella pittura. Il prodotto, esente da formaldeide, è classificato A+ (Indoor Air Quality) per l'emissione di sostanze volatili C.O.V. all'interno degli ambienti.

E' possibile rimuovere le macchie, anche fino a 24 ore, delle più comuni sostanze che vengono utilizzate negli ambienti domestici: bibite, vino, pennarelli, candeggina, maionese, ketchup, salsa di soia, olio, rossetto, utilizzando una spugna inumidita con un comune sgrassatore universale liquido. E', inoltre, opportunamente additivata per prevenire la formazione di efflorescenze sul film di pittura che si sviluppano negli ambienti dove è maggiore la presenza di vapore acqueo, come in cucina.

Resistenza all'abrasione ad umido secondo UNI 10560: > 20.000 colpi spazzola.
Classe di lavabilità 1 secondo ISO 11998.

CICLO APPLICATIVO

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

In generale i supporti devono essere maturi, puliti e ben asciutti. In caso di presenza di muffe ed efflorescenze trattare con BETULLA DETERGENTE SPRAY rimuovendo tutta la muffa presente. Per un'azione più efficace si consiglia di sanificare ulteriormente le superfici utilizzando BETULLA IGIENIZZANTE per ostacolarne la futura riaffiorazione e l'annerimento delle pareti.

Pareti nuove con finitura a civile, gesso e cartongesso: in caso di superfici irregolari procedere con il livellamento delle stesse utilizzando lo stucco in polvere RIEMPSTUCK. Se i supporti risultano molto assorbenti si consiglia di applicare una mano di DOMUS ISOLANTE FISSATIVO AD ACQUA, DOMUS ACRYL oppure DOMUS PRIMER ACRILICO D1.

Pareti già trattate con pitture traspiranti: rimuovere accuratamente dalla superficie eventuali frammenti di intonaco poco aderenti o sfarinanti. Livellare le imperfezioni con lo stucco in polvere RIEMPSTUCK, carteggiare e spolverare accuratamente. Procedere quindi con una o più mani di DOMUS ISOLANTE FISSATIVO AD ACQUA, DOMUS ACRYL oppure DOMUS PRIMER ACRILICO D1.

Pareti già trattate con pitture lavabili: Livellare le imperfezioni con lo stucco in polvere RIEMPSTUCK, carteggiare e spolverare accuratamente. Procedere quindi con una o più mani di DOMUS ISOLANTE FISSATIVO AD ACQUA, DOMUS ACRYL oppure DOMUS PRIMER ACRILICO D1.

FINITURA

A superficie completamente asciutta, applicare almeno 2 mani di DOMUS SMACK con un intervallo di almeno 6-8 ore l'una dall'altra.

AVVERTENZE

Nella generalità dei casi applicare con temperatura dell'aria tra + 5 °C e + 35 °C, con un'umidità relativa dell'ambiente inferiore all'80% e con umidità del supporto inferiore al 10%. Conservare in barattolo ben chiuso a temperatura superiore a + 5°C.



J COLORS S.p.A

Via Settembrini, 39 - 20020 Lainate (MI) - Italia - Tel. +39 02 937541 - Fax +39 02 9374114 - info@jcolors.com

VOCE DI
CAPITOLATO

Applicazione della pittura DOMUS SMACK, superlavabile a base di copolimeri acrilici, opaca, smacchiabile, mediante pennello o rullo, per interni a due mani.

DATI
PRESTAZIONALI
(NORMATIVA UNI
EN 13300)*

| | | |
|--|------------|--------------|
| Rapporto di contrasto | ISO 6504-3 | Classe 3 |
| Resa Kubelka Munk m²/l | ISO 6504-1 | 10 |
| Lavabilità | ISO 11998 | Classe 1 |
| Brillantezza (gloss) | ISO 2813 | <5 Dead Matt |
| Finezza di macinazione | ISO 1524 | Fine |
| Presa di sporco | UNI 10792 | Molto bassa |

* Relativi alla Base BB

DATI PRINCIPALI A
20° C E 70% DI
UMIDITA'

| RESA TEORICA (in funzione dell'assorbimento del supporto) | DILUENTE | PULIZIA ATTREZZI | APPLICAZIONE A RULLO |
|--|----------------------|-----------------------------------|--|
| 12 – 13 mq/l | ACQUA | ACQUA | PRONTA ALL'USO (MAX 10 % IN VOLUME) |
| ASPETTO E FINITURA | FUORI POLVERE | PESO SPECIFICO (Kg/l) | APPLICAZIONE A PENNELLO |
| OPACO | = | 1,32 – 1,38 | PRONTA ALL'USO (MAX 10 % IN VOLUME) |
| COLORI | SECCO AL TATTO | SOLIDI IN VOLUME | APPLICAZIONE A SPATOLA |
| BIANCO / COLORSTUDIO EVOLUTION | 1 ORA | 38 ± 1 | = |
| ESTERNI / INTERNI | SECCO IN PROFONDITA' | VISCOSITA' | APPLICAZIONE A SPRUZZO AD ARIA |
| NO / SI | 24 ORE | 4.000 – 5.000 cP | = |
| VITA DI STOCCAGGIO | SOVRAVERNICIABILITA' | TEMPERATURA DI INFIAMMABILITA' | APPLICAZIONE A SPRUZZO AIRLESS |
| 36 MESI | 6 - 8 ORE | = | = |

ECCEZIONALE
RESISTENZA ALLE
MACCHIE

Per una facile rimozione delle macchie si consiglia di procedere in tempi rapidi alla loro pulizia. Nella tabella sottostante sono riportate le tempistiche che si consigliano per far in modo che la macchia scompaia completamente.

Soprattutto per le macchie più insidiose maggiore è il tempo che trascorre dalla loro formazione maggiore è la probabilità che rimanga lievemente visibile l'alone, in funzione anche del tipo di colore della pittura.

Per la pulizia utilizzare un panno inumidito con un detergente ad alta concentrazione, comunemente conosciuto in ambiente domestico come sgrassatore universale. Se necessario ripetere l'operazione più volte ma senza strofinare con una pressione eccessiva sulla superficie.



J COLORS S.p.A

Via Settembrini, 39 - 20020 Lainate (MI) - Italia - Tel. +39 02 937541 - Fax +39 02 9374114 - info@jcolors.com

RISULTATO IN FUNZIONE DEL TEMPO TRASCORSO*

SUCCO DI FRUTTA - BIBITE GASSATE - ACETO BALSAMICO - PENNARELLI AD ACQUA - GESSETTI E MATITE COLORATI - KETCHUP - MAIONESE - SENAPE - FANGO - SUGO DI POMODORO - AMARO ALLE ERBE - CREME SPALMABILI ALLA NOCCIOLA - IMPRONTE DI SCARPE - SAPONE - SCHIUMA DA BARBA



TE' - OLIO - ACETO - ROSSETTO



SALSA DI SOIA - VINO ROSSO - INCHIOSTRO INDELEBILE



LEGENDA



COMPLETAMENTE RIMOSSA
LIEVEMENTE VISIBILE
VISIBILE

* Test effettuati su superficie murale pitturata con DOMUS SMACK colore azzurro derivante da BASE BB. In relazione ai differenti supporti, tipologie di macchie e colori della pittura la rimozione delle macchie può variare. PARAMATTI DOMUS SMACK garantisce una maggiore smacchiabilità rispetto alle comuni pitture lavabili presenti sul mercato.

Le macchie generate da sostanze grasse, olii non possono essere rimosse.

E' necessario che il prodotto dopo l'applicazione sia ben stagionato per poter esplicare la propria funzione e raggiungere la sua massima funzionalità. In condizioni normali, con temperature e umidità idonee, la caratteristica di smacchiabilità del prodotto raggiunge il suo pieno regime dopo 8-10 giorni.

NOTE

Poiché le condizioni e le possibilità di impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Società non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.

www.paramattivernici.it



J COLORS S.p.A

Via Settembrini, 39 - 20020 Lainate (MI) - Italia - Tel. +39 02 937541 - Fax +39 02 9374114 - info@jcolors.com