

TOP COAT 02
Pittura traspirante per interni ideale per edilizia professionale
e per tutti gli ambienti domestici

F-42



Pittura opaca per pareti e soffitti interni
 Valore limite UE per questo prodotto (cat. BA/a): 30 g/l (2010).
 Il prodotto Top Coat 02 contiene al massimo 15 g/l COV.

CARATTERISTICHE

Pittura murale a base di copolimeri vinilici per interni dotata di facilità d'uso, elevata copertura, buona dilatazione. L'elevata diluizione e la facile applicazione permette di contenere i costi per la realizzazione di grandi superfici.

CICLO APPLICATIVO

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

In generale i supporti devono essere puliti, maturi e asciutti. In presenza di muffe trattare con DISINFETTANTE ANTIMUFFA Presidio Medico Chirurgico Reg. 18996 del Ministero della Salute. A supporto asciutto spazzolare e spolverare accuratamente.

Muri nuovi lisci, a "civile" e cartongesso: spazzolare o stuccare, eliminare la polvere ed applicare DOMUS ACRYL o DOMUS ISOLANTE FISSATIVO AD ACQUA diluibili con acqua fino a 1:14 in volume, in relazione all'assorbimento del supporto, o DOMUS PRIMER ACRILICO D1 o DOMUS PRIMER ACRILICO D2.

Muri già trattati: eliminare completamente vecchie pitture poco resistenti e poco aderenti, (muffe-fuliggine con i cicli adeguati). Pulire accuratamente e spolverare. Stuccare eventuali buchi o crepe con il nostro RASANTE MINERALE FRATAZZABILE (civile) o stucco in polvere (su supporti lisci a gesso). Spolverare e applicare DOMUS ACRYL o DOMUS ISOLANTE FISSATIVO AD ACQUA diluibili con acqua fino a 1:14 in volume, in relazione all'assorbimento del supporto, o DOMUS PRIMER ACRILICO D1 o DOMUS PRIMER ACRILICO D2.

FINITURA

Lasciare asciugare perfettamente, applicare due mani di **TOP COAT 02** con un intervallo di circa 6 ore una dall'altra.

AVVERTENZE

Non applicare con temperatura dell'aria, del supporto e del prodotto inferiore a + 5 °C. non applicare su superfici calde o esposte al sole. Proteggere dalla pioggia per almeno due o tre giorni. Conservare in barattolo ben chiuso a temperatura superiore a + 5°C.

VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione della pittura **TOP COAT 02**, pittura superopaca mediante pennello, rullo o spruzzo, per interni.

DATI PRINCIPALI A 20° C. E 70% DI UMIDITA' RELATIVA

Resa Teorica mq/lit. per mano 12-16 A seconda del supporto		Diluyente ACQUA		Pulizia attrezzi ACQUA		Applicazione a rullo 40%	
Aspetto e finitura OPACO		Fuori polvere 15'-30'		Peso specifico kg/l 1,60 - 1,70		Applicazione a pennello 50%	
Colori BIANCO, COLORSTUDIO, COLORSTUDIO EVOLUTION		Secco al tatto 1-2 ORE		Solidi in volume =		Applicazione a spatola =	
Esterni / interni NO / SI		Secco in profondità 24 ORE		Viscosità 40000 cps		Applicazione a spruzzo ad aria 60% *	
Vita di stoccaggio 36 MESI		Sovraverniciabilità 6 ORE		Temperatura di infiammabilità =		* La diluizione varia secondo l'apparecchiatura e la pressione di esercizio utilizzata	

Poichè le condizioni e le possibilità di impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Società non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.

J COLORS S.p.A.

Via Settembrini, 39 - 20020 Lainate (MI) - Italy - Tel. + 39 02 937541 – www.paramattivernici.it