



DOMUS COPRIMACCHIA

E – 35 / ED. 02-18

CLASSIFICAZIONE COV

Pittura opaca isolante e supercoprente per pareti e soffitti.
Valore limite UE per questo prodotto (cat. IIA/a): 30 g/l (2010)
Il prodotto DOMUS COPRIMACCHIA contiene al massimo 2 g/l COV

CARATTERISTICHE

Pittura opaca isolante, supercoprente e superlavabile (classe lavabilità 1) a base di speciali resine acriliche in fase acquosa dotata di buona rapidità di essiccazione e resistenza all'abrasione per pareti e soffitti interni. Il prodotto, esente da formaldeide, è classificato A+ (Indoor Air Quality) per l'emissione di sostanze volatili C.O.V. all'interno degli ambienti.

DOMUS COPRIMACCHIA, formulata con l'innovativa tecnologia Hydro PLIOLITE®, agisce isolando la macchia e impedendone il riaffioramento. Caratterizzata da un'eccezionale adesione è utilizzabile sia come mano di fondo che come finitura. Se utilizzata come fondo è possibile utilizzare altri prodotti di finitura come per esempio decorativi o altre finiture speciali senza comprometterne l'azione di copertura e isolamento delle macchie. Indicata per coprire ed isolare macchie di: nero fumo, fuliggine, nicotina, vino rosso, caffè, salsa di pomodoro, cola, salsa di soia, olio fritto, ketchup, rossetto, pastelli a cera, matita colorata, pennarelli, ecc.

Ampia scelta di colori invece per chi utilizza la stessa come finitura essendo tinteggiabile a tintometro, ben 170 tinte, moderne e di tendenza per interni.

Resistenza all'abrasione ad umido secondo UNI 10560: > 20.000 colpi spazzola.

Classe di lavabilità 1 secondo ISO 11998.

CICLO APPLICATIVO

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

In generale i supporti devono essere maturi, puliti e ben asciutti. In caso di presenza di muffe ed efflorescenze trattare con BETULLA DETERGENTE SPRAY TOGLI-MUFFA rimuovendo tutta la muffa presente. Per un'azione più efficace si consiglia di sanificare ulteriormente le superfici utilizzando BETULLA SANIFICANTE TOGLI-MUFFA per ostacolarne la futura riaffiorazione.

PARETI NUOVE CON FINITURA A CIVILE: lasciare stagionare, pulire eventuali macchie di sporco.

PARETI GIA' TRATTATE CON PITTURE: rimuovere accuratamente dalla superficie eventuali frammenti di intonaco poco aderenti o sfarinanti. Livellare le imperfezioni con lo stucco in pasta PARSTUCK oppure lo stucco in polvere RIEMPSTUCK, carteggiare e spolverare accuratamente.

E' possibile utilizzare DOMUS COPRIMACCHIA anche come fondo (isolante fissativo) applicando una o più mani in relazione all'assorbimento del supporto.

FINITURA

A superficie completamente asciutta, applicare almeno 2 mani di DOMUS COPRIMACCHIA con un intervallo di almeno 6-8 ore l'una dall'altra.

AVVERTENZE

Nella generalità dei casi applicare con temperatura dell'aria tra + 5 °C e + 35 °C, con un'umidità relativa dell'ambiente inferiore all'80% e con umidità del supporto inferiore al 10%. Conservare in barattolo ben chiuso a temperatura superiore a + 5°C.

VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione della pittura DOMUS COPRIMACCHIA, superlavabile opaca mediante pennello o rullo, per interni a due mani.



J COLORS S.p.A

Via Settembrini, 39 - 20020 Lainate (MI) - Italia - Tel. + 39 02 937541 - Fax + 39 02 9374114 - info@jcolors.com

DATI
PRESTAZIONALI
(NORMATIVA EU
EN 13300)*

Rapporto di contrasto	ISO 6504-3	Classe 3
Resa Kubelka Munk m²/l	ISO 6504-1	8
Lavabilità	ISO 11998	Classe 1
Brillantezza (gloss)	ISO 2813	1,6 Dead Matt
Finezza di macinazione	ISO 11524	Fine
Presenza di sporco	UNI 10792	Molto bassa

DATI PRINCIPALI A
20° C E 70% DI
UMIDITA'

RESA TEORICA (in funzione dell'assorbimento del supporto)	DILUENTE	PULIZIA ATTREZZI	APPLICAZIONE A RULLO
12 mq/l	ACQUA	ACQUA	PRONTA ALL'USO (MAX 10 % IN VOLUME)
ASPETTO E FINITURA	FUORI POLVERE	PESO SPECIFICO (Kg/l)	APPLICAZIONE A PENNELLO
OPACO	30 MINUTI	1,35 ± 0,02	PRONTA ALL'USO (MAX 10 % IN VOLUME)
COLORI	SECCO AL TATTO	SOLIDI IN VOLUME	APPLICAZIONE A SPATOLA
BIANCO / COLORSTUDIO EVOLUTION	1 – 2 ORE	37 ± 1	=
ESTERNI / INTERNI	SECCO IN PROFONDITA'	VISCOSITA'	APPLICAZIONE A SPRUZZO AD ARIA
NO / SI	24 ORE	4.000 – 5.000 cP	=
VITA DI STOCCAGGIO	SOVRAVERNICIABILITA'	TEMPERATURA DI INFIAMMABILITA'	APPLICAZIONE A SPRUZZO AIRLESS
36 MESI	6 - 8 ORE	=	=

NOTE

Poiché le condizioni e le possibilità di impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Società non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.



J COLORS S.p.A

Via Settembrini, 39 - 20020 Lainate (MI) - Italia - Tel. + 39 02 937541 - Fax + 39 02 9374114 - info@jcolors.com